

## TEHNIČKI LIST VRATNICE SA TERMOFOLIJOM

Baza materijala: 18 mm MDF, E1 kvalitete, na poleđini bijeli laminat. Ljepilo: HENKEL na vodenoj bazi, ne zagađuje okoliš. Debljina PVC folije: 0,4 mm / 0,5 mm

Molimo Vas pripazite na tehničke podatke kod izabranog modela vratnica. Naručene fronte izrađujemo po tablicama gdje razlikujemo dimenziju vratnice, ladice i uskog elementa. Također proizvodimo fronte s različitim profilima ili veličinama, u tom slučaju obratite nam se s povjerenjem. Na uskim vratnicama i ladicama nije izvedivo bušenje rupa za spojnice. U slučaju kontra god-a najveća moguća visina je 1200 mm!

Okvir sa razdjelnom letvom izrađujemo jedino u standardnim dimenzijama i naznačenim modelima (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

Iznad 60 °C folija se deformira. Molimo Vas da to ovo uzmete u obzir. Ako fronta dođe u dodir intenzivnom toplinom, može doći do odljepljenja folije. Stoga kod ugradnje preporučamo korištenje termoodvodne ploče.

### GARANCIJA, REKLAMACIJA

Rok jamstva 5 godina na fronte sa folijom. Uvjet za reklamaciju je faktura kojom mora opravdati porijeklo proizvoda. U slučaju kvara nastalog tijekom korištenja po propisu, proizvod u okviru jamstva mijenjamo, ukoliko to nije moguće, vraćamo cijenu.

Prema gore navedenim smo u stanju ostvariti jamstvo, naime ravnamo se propisu mađarskog građanskog prava (Ptk. 248 §).

Sve gore navedeno važi i za narudžbu putem interneta: Ravnamo se prema propisu mađarske vlade 17/1999 (II. 5.) 5. § C (proizvod proizveden u Mađarskoj) Reklamacije glede količine, fakturiranja odnosno štete nastale tijekom dostave, molimo dojavite nam u roku od 24 sata. Jedino u tom slučaju možemo prihvatiti reklamaciju.

**OPĆE INFORMACIJE** Željeli bismo vam skrenuti pozornost na činjenicu da, u slučaju dodatnih narudžbi, ne možemo garantirati nijansu lakiranih fronti ili fronte prešanje sa folijom, iako tome težimo. Repromaterijale za površinsku obradu, bilo da je lak ili folija u stalnom su razvoju zbog nastojanja proizvođača repromaterijala da zaštite okoliš, pa promjene u njihovom sastavu mogu utjecati na konačni rezultat. Zbog toga se mogu pojaviti razlike u nijansi između starijih i novih proizvoda, što ne možemo prihvatiti kao reklamacija. Zabranjeno je pisati alkoholnim flomasterom na površinu fronti, na zaštitnu i streč foliju, alkohol naime ostavlja trag na frontama! Dimenzije naznačite u milimetrima, u redosljedu visina x širina! Kod pojedinih modela molimo pripazite na ograničenje dimenzija, zbog formiranja profila vratnica. Nett Front d.o.o. pridržava pravo na izmjenu glede izbora boja i modela. **Skrećemo pozornost naših partnera, ton kartice ne pokazuje realno svojstvo goda drvenog dekora folije. Molimo prije narudžbe pogledajte na većoj površini izabrani dekor!** U slučaju krojenja fronte otvaraju se pore što omogućuje da para ili tekućina prouzroči kvar na MDF-u i odlijepi se folija ili nabrekne. Stoga ne primamo reklamaciju na krojenu robu.

### SAVJETI ZA UGRADNJE KAKO BI SE SPRIJEČILO ODLJEPLJIVANJE FOLIJE PROUZROKOVANE TOPLINOM

Iznad 70 °C folija se deformira. Već kod planiranja molimo Vas ovo uzmite u obzir. Ako fronta dolazi u dodir intenzivno s toplinom, to može dovesti do otpadanja folije. Stoga kod ugradnja preporučujemo korištenje termoodvodne ploče.

**Zaštita gornjih elemenata:** Za zaštitu gornjih elemenata od isparivanja, preporučuje se korištenje zvona nape širine od 900 mm. U koliko se nalazi u zatvorenom prostoru potrebno je voditi brigu i o zaštiti donjeg ruba fronte. Preporučljivo je nadalje korištenje alu okvira. Zaštitu fronte na bazi MDF-a moguće je ostvariti dupliranjem korpusa sa strane i na dnu tijekom ugradnje vratnice.

**Montaža pećnica:** Preporučamo korištenje ugradbene pećnice, gdje se toplina ispušta s prednje strane, a ne sa strane. Ukoliko je izvedba drugačija, obavezno je ugradnja **termoodvodne ploče\***.

## PROPISI ZA ČIŠĆENE FRONTI SA FOLIJOM VISOKOG SJAJA I OSTALE POVRŠINSKE OBRADU

Način čišćenja toplom vodom s malo tekućeg deterdženta bez krutih čestica.

Prije čišćenja odstranite prašinu.

Sredstvo za čišćenje ne smije sadržati aromatizirani ugljikovodik, ester, keton, halogenizirani ugljikovodik, ocat niti alkoholni sastojak više od 25%.

Nakon odstranjivanja zaštitne folije 4 tjedna se ne preporučuje čišćenje fronti.

Istekne li ovo vrijeme površinu brišite sa mekanim tekstilom namočenim u toploj vodi.

Za čišćenje koristiti mekani tekstil namočen u tekući deterdžent.

Odstranjivanje oštih mrvica sa površine vršite posebnom pozornošću da se izbjegne stvaranje ogrebotina.

## VANSTANDARDNE NARUDŽBE PREMA DOSTAVLJENOM NACRTU

U startu kod planiranja kontaktirajte sa našom firmom dali je izvedljiva vaša želja. Nakon toga prosljedite crtež na kojem je naznačen odabrani model sa točnim dimenzijama. Vraćamo Vam ponudu, kad dobijemo odgovor da je prijedlog prihvaćen, krećemo izradu.

